

ADIEU TRISTESSE - HALLO BETON CIRÉ!

Béton Enduit

by

**STONEAGE**

NATUURLIJK, PUUR & AUTHENTIEK



## BETON ENDUIT BY STONEAGE SPACHELMASSE FÜR DIE GESTALTUNG VON WÄNDEN IN SICHTBETONOPTIK.

### Hohe Festigkeit

Wandflächen – auch im Nassbereich

### Schnell verarbeitbar

Kein Schleifen notwendig –  
Versiegeln schon am 2ten Tag!

### Ruhige Sichtbetonoptik

Die Art der Struktur verleiht jeder  
Wand Sichtbetonoptik – in 24  
Standardfarben

### - DAS PRODUKT -

Béton Enduit ist eine lösungsmittelfreie, zementäre Spachtelmasse auf Basis von weißen Spezialzementen, elastifizierenden Kunstharzen, Füllstoffen und Marmorsanden.

Béton Enduit ähnelt in seiner Optik sehr stark dem klassischen Tadelakt und Sichtbeton.

Idealer Einsatzbereich sind Wände aber auch Möbelbeschichtungen.

Béton Enduit wird in 2 Lagen in einer Gesamtschichtstärke von 2-max. 4mm aufgespachtelt.

Béton Enduit ist nicht selbstnivellierend und übernimmt Unebenheiten des Untergrundes.

### - DIE ANWENDUNGSGEBIETE -

Innen – ausgenommen Böden.

Béton Enduit wird überall dort eingesetzt, wo Tadelakt bzw. Sichtbeton-Optik gewünscht wird. Wände, Möbel, Bäder, Duschen u.v.m.

### - DIE BESONDERHEITEN -

Nach dem Durchtrocknen der Spachtelmasse wird Béton Enduit zu einer festen, wasserdichten Oberfläche. Selbst bei Beschädigungen bleibt Béton Enduit absolut farbtreu, da die gesamte Spachtelmasse zu gleichen Teilen von Farbpigmenten durchdrungen ist.

Béton Enduit wird bereits am Tag nach dem Spachteln imprägniert und versiegelt! D.h. die Verarbeitungszeit reduziert sich damit auf 3 Tage inkl. Grundierung!

### - DIE FARBEN -

Béton Enduit gib es in 24 Standardfarben.

Siehe: [www.betoncire.at/farben](http://www.betoncire.at/farben)  
unter Farben Béton Enduit

VERTRIEB ÖSTERREICH

ADIEU TRISTESSE E.U.

Andergasse 50/1  
A- 1170 Wien

TELEFON

+43 664 300 5 300

E-MAIL / WEB

[info@betoncire.at](mailto:info@betoncire.at) / [www.betoncire.at](http://www.betoncire.at)

# Béton Enduit

by

**STONE AGE**

NATUURLIJK, PUUR & AUTHENTIEK

## Hohe Festigkeit

Wandflächen – auch im Nassbereich

## Schnell verarbeitbar

Kein Schleifen notwendig –  
Versiegeln schon am 2ten Tag!

## Ruhige Sichtbetonoptik

Die Art der Struktur verleiht jeder  
Wand Sichtbetonoptik – in 24  
Standardfarben

## - TECHNISCHE DATEN -

### - TROCKNUNGSZEIT -

Nach erstem Auftrag ca. 0,5h – nach zweitem  
Auftrag 24 h, 1h zwischen 2maligem  
Imprägnieren, sowie 1h vor dem Versiegeln.  
Flächen nach 3 Tagen Durchtrocknungszeit  
benutzbar.

### - TOPFZEIT -

Ca. 60 Minuten je nach Temperatur.  
Raumtemperatur: 5-25 Grad. Über einer  
Raumtemperatur von 26 Grad kaum mehr  
verarbeitbar. Luftfeuchtigkeit: 40-70%,  
Bodentemperatur ca. 5-20 Grad.

### - WERKZEUG -

1te Schichte Stucco- bzw. Venezianer-Kelle.  
2te Schichte Franz. Spachtelmesser, Plastik-  
Glättkelle oder Japan-Spachtel.

### - REINIGUNG -

Das Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser  
reinigen.

### - LIEFERFORM -

Gebinde bestehend aus Zement, Farbpigment,  
Imprägnierung und Versiegelung.

### - SCHICHTSTÄRKE -

2 – max. 4mm bei 2 Schichten

### - KÖRNUNG -

0 - 0,4mm

### - VERBRAUCH -

Gebinde: 5 kg = 2 - 3 m<sup>2</sup> in 2 Schichten  
Gebinde 10 kg = 5 - 7 m<sup>2</sup> in 2 Schichten  
Gebinde 20 kg = 13 - 15 m<sup>2</sup> in 2 Schichten

### - NICHT BRENNBAR -

### - LAGERFÄHIGKEIT-

Kühl und trocken lagern. Keine Minusgrade.  
Haltbarkeit ca. 1 Jahr bei optimaler Lagerung.

# Béton Enduit

by

**STONE AGE**

NATUURLIJK, PUUR & AUTHENTIEK

## Hohe Festigkeit

Wandflächen – auch im Nassbereich

## Schnell verarbeitbar

Kein Schleifen notwendig –  
Versiegeln schon am 2ten Tag!

## Ruhige Sichtbetonoptik

Die Art der Struktur verleiht jeder  
Wand Sichtbetonoptik – in 24  
Standardfarben

## - DIE VERARBEITUNG -

Béton Enduit kann auf fast allen Materialien aufgetragen werden: Holz (kein Vollholz), Mauerwerk, Gipskarton, Fliesen, Kunststoff etc. Die zu bearbeitende Oberfläche, die plan, trocken, fest, sauber und tragfähig sein muss, wird mit einer Haftgrundierung (Tiefengrund) vorbehandelt. Dieser Tiefengrund ist entsprechend dem Untergrund zu wählen (siehe empfohlene Produkte). Neben der hohen Verbundhaftfestigkeit wird dadurch auch verhindert, dass der Untergrund zu stark aufsaugt. Ölflecken, haftungsmindernde Oberflächen, wie z. B. wasserfeste Klebereste, Zementleimschichten und Verunreinigungen sind sorgfältig zu entfernen. Den Haftgrund gemäß Herstellerangaben (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds, sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit) aufbringen.

Mischen Sie Béton Enduit (Zementpulver) und die Farbpigmente gut durch. Sie sollten dazu ein Sieb verwenden, um ein optimales Mischergebnis zu erzielen.

Rühren Sie dann das Pulver mit Wasser zu einer gut verstreichbaren, homogenen Masse an (Pulver in das Wasser – nicht umgekehrt). Sie müssen dazu einen elektrischen Mischstab verwenden.

Misch-Verhältnis: 1kg Zement Béton Enduit : 210-230ml Wasser

Je nach zu verarbeitender Fläche empfiehlt es sich, nur die Menge, die Sie für eine Lage benötigen anzumischen.

Tragen Sie die fertige Béton Enduit - Masse mit einer Stukko-Kelle (Venezianer-Kelle) in einer dünnen Lage (ca. 1,5-2mm) möglichst glatt auf. Die erste Lage muss ca. 1/2 Stunde trocknen, abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Oberfläche sollte sich mit flacher Hand leicht feucht anfühlen, Material darf aber nicht auf der Hand kleben bleiben). Die 2te Lage wird möglichst dünn mit starkem Druck „in die 1te Lage gepresst bzw. gezogen“. So erzielt man optimale Verdichtung und Glättung der Oberfläche = Nass- in Nass Technik. Verwenden Sie dazu ein franz. Spachtelmesser, eine Plastik-Glättkelle oder eine Japan-Spachtel. Sollte die Oberfläche nach diesem Vorgang noch nicht die gewünschte Glätte erreicht haben, können Sie die leicht angetrocknete Fläche zusätzlich mit der Plastik-Glättkelle nachglätten.

Nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Stunden wird die Imprägnierung in 1 Lage mit einer Kurzhaar-Veloursrolle aufgebracht. Nach einer weiteren Stunde Trocknungszeit können Sie bereits die 1te Schichte der 1K-Versiegelung ebenfalls mit einer Kurzhaar-Veloursrolle aufbringen. Die 2te Schichte der Versiegelung wird nach einer weiteren Trocknungszeit von ca. 1h aufgebracht.

Danach sollte Béton Enduit 3 Tage durchtrocknen, bevor die Fläche benutzt werden kann. Die erste Reinigung sollte erst nach 1,5 Wochen erfolgen.

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Dokument „Aufbau und Verarbeitung von Béton Enduit by Stoneage“.